



丞晟實業有限公司
SUPERTUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣總公司：台中市西屯區福中八街 26 號
新竹分公司：新竹縣竹東鎮二重里光明路 665 號
台南分公司：台南市新市區三舍 19-25 號
e-mail：supertung@seed.net.tw

TEL:04-23583066 FAX:04-23583077
TEL:03-5837580-1 FAX:03-5837582
TEL:06-5897188-9 FAX:06-5897218
網址：http://www.supertung.com.tw/

IPS 膠劑產品規格&選用資料整理

◎ IPS 膠劑 / 清潔劑

PVC 專用膠		705	711	717	719(無附塗刷)	795 特殊膠 無 NSF 認證
顏色		透明色/灰/白	灰	透明色/灰	灰/白	透明色/藍色
適用範圍	Sch 80	4"以下	12"以下	12"以下	30"以下	3"以下
	Sch 40	6"以下	12"以下	12"以下	30"以下	6"以下
	Non-pressure 無壓力			達 18"		
黏度(Viscosity) 單位 cps, 23°C		600~1200 等黏度	1600~3000 高黏度	1600~3000 高黏度	≥15000 超高黏度	300~700
比重		0.92±0.04	0.946±0.04	0.947±0.04	0.981±0.04	0.904±0.04
有效年限		3	3	3	3	3
CPVC 專用膠		714	724		729(無附塗刷) 無 NSF 認證	P70 清潔劑
顏色		灰/橘	灰		灰	紫 / 透明色
適用範圍	Sch 80	12"以下	12"以下 PVC / CPVC 化學管路		24"以下	PVC / CPVC 全尺寸產品
	Sch 40	12"以下	12"以下 PVC / CPVC 化學管路		24"以下	
黏度(Viscosity) 單位 cps, 23°C		≥1600 高黏度	≥1800 高黏度		≥9000 超高黏度	水狀
比重		0.968±0.04	0.982±0.04		0.994±0.04	0.870±0.04
			Low VOC		Low VOC	Low VOC
有效年限		2	2		2	3

註：※ Low VOC - 揮發性有機物含量低。

※ IPS 膠劑罐底標示為製造年月日。(紙箱外之標示為有效使用期)

※ #795 膠用於 flex/flex & flex/ rigid PVC 管件接合 (軟質 PVC 與軟質 PVC 與軟質 PVC 與硬質 PVC 管件接合用膠。

※ 膠劑與清潔劑塗抹量比例大致標準為 2:1 (或 3:1)。